



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης:2021

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ALPINA CHASSIS COAT

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ειδικό επίχρισμα για τη στεγανοποίηση του κάτω μέρους (σασί) του αμαξώματος των αυτοκινήτων. Συνδυασμός αντισκωριακού υποστρώματος και τελικού χρώματος με βάση αλκυδική ρητίνη. Η ισχυρή πρόσφυσή του παρέχει μεγάλη αντοχή στο πλύσιμο, στις τριβές, σε λάδι μηχανής και σε πετρέλαιο.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα	: 1,10-1,18 ανάλογα με την απόχρωση(ΕΛΟΤ EN ISO 2811 20°C)
Ιξώδες	: 85-90KU
Αραίωση	: 5% με Διαλυτικό Νο 806
Απόδοση	: 12-14m ² /ltανά στρώση
Στέγνωμα	: Στην αφή σε 15 - 30λεπτά και επαναβάφεται σε 12ώρες
Αποχρώσεις	: Μαύρο και αποχρώσεις RAL
Συσκευασία	: 750ml, 2,5lt, 5lt, 20lt
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)	: Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/EK είναι 840gr/lt (2010). (Κατηγορία Β: “ε”, Τύπος:Δ, ειδικά επιχρίσματα φινιρίσματος) Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 839gr/lt
Εργαλεία βαφής	: Πινέλο, ρολό και πιστόλι. Για το πλύσιμο τους αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία μέσα στο δοχείο και καθαρίστε τα αμέσως με διαλυτικό 806 γενικής χρήσης. Αμέσως μετά πλύνετε τα με ζεστό νερό και σαπουνάδα.
Συνθήκες εφαρμογής	: Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 10°C και άνω των 35°C
Αποθήκευση	: Σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C σε σκιερό μέρος. Κλείστε το δοχείο μετά από κάθε χρήση.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης:2021

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ανακινήστε καλά πριν την χρήση

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από ξένα σώματα και ουσίες, όπως λάδια, σκόνες, σαθρή σκουριά κτλ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Χειρίζεστε με προσοχή. Πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης, τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στις συσκευασίες και τα δοχεία, συμβουλευτείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας της ALPINA και ακολουθείτε όλους τους τοπικούς ή εθνικούς κανόνες ασφαλείας.