

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης: 2020

RELIEF ALPINA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανάγλυφο ακρυλικό επίχρισμα για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Παρουσιάζει προστατευτικές ιδιότητες κατά του ψύχους, της θερμότητας, της υγρασίας και του ήχου. Καλύπτει άριστα τυχόν μικροατέλειες της επιφάνειας, στην οποία εφαρμόζεται.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα	: 1,49 - 1,62 (ΕΛΟΤ EN ISO 2811 20°C)
Ιξώδες	: 40.000 - 55.000 mPas (ASTM D2196-86 25°C)
Αραίωση	: 0 - 5% με νερό ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα
Απόδοση	: 0.8 - 2 m ² /lt ανά στρώση
Στέγνωμα	: Στην αφή σε 1-2 ώρες
Αποχρώσεις	: Σε ανοιχτές-μεσαίες αποχρώσεις με το σύστημα χρωματισμού ALPINA
Συσκευασία	: 3lt, 9lt
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)	: Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/EK είναι 40g/lt (2010). (Κατηγορία Α: "γ", Τύπος:Υ, Για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος) Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 39g/lt.
Εργαλεία βαφής	: Ρολό Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία μέσα στο δοχείο και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπουνάδα.
Συνθήκες εφαρμογής	: Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 10°C και άνω των 35°C
Αποθήκευση	: Τα δοχεία να παραμένουν κλειστά σε θερμοκρασία από 5 °C έως 40 °C σε σκιερό μέρος. Κλείστε το δοχείο μετά από κάθε χρήση.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης:2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ανακινήστε καλά πριν την χρήση

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από ξένα σώματα και ουσίες. Οι υδροχρωματισμένες επιφάνειες ασταρώνονται με αστάρι νερού ή διαλύτου ALPIDUR της ALPINA. Εφαρμόζεται με ρολό για RELIEF, στεγνώνει σε 1-2 ώρες. Αραιώνεται με νερό ανάλογα με την επιθυμητή τελική μορφή. Σε περίπτωση πολύ απορροφητικών επιφανειών κάνουμε μια στρώση αστάρι ALPIPRIMER ή RELIEF κατά 40% αραιωμένο με νερό. Μετά το στέγνωμα αυτού ακολουθεί η τελική παχιά στρώση αραιωμένη κατά 0-5%.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Χειρίζεστε με προσοχή. Πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης, τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στις συσκευασίες και τα δοχεία, συμβουλευτείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας της ALPINA και ακολουθείτε όλους τους τοπικούς ή εθνικούς κανόνες ασφαλείας.