

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης: 2020

### ΑΚΡΥΛΙΚΟ SUPER ALPINA

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ακρυλικό τσιμεντόχρωμα μεγάλης καλυπτικότητας και απόδοσης. Είναι εύκολο στην εφαρμογή και προσδίδει αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Διατίθεται σε απεριόριστες αποχρώσεις.



#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>Ποκνότητα</b>	: 1,5 - 1,58 ανάλογα με την απόχρωση (ΕΛΟΤ EN ISO 2811 20°C)
<b>Ιξώδες</b>	: 8.000 - 10.000 mPas (ASTM D2196-86 25°C)
<b>Αντοχή στην υγρή τριβή</b>	: 5.000 κύκλους (DIN 53778)
<b>Αραίωση</b>	: 5 - 10% με νερό
<b>Απόδοση</b>	: 12 m <sup>2</sup> /lt ανά στρώση
<b>Στέγνωμα</b>	: Στην αφή σε 1 ώρα και επαναβάφεται σε 2-3 ώρες
<b>Αποχρώσεις</b>	: Σε απεριόριστες αποχρώσεις με το σύστημα χρωματισμού ALPINA.
<b>Συσκευασία</b>	: Λευκό-Βάσεις: 750ml, 3lt, 9lt
<b>ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)</b>	: Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ είναι 40gr/lt (2010). (Κατηγορία Α: "γ", Τύπος: Υ, Για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 39gr/lt.
<b>Εργαλεία βαφής</b>	: Πινέλο, ρολό και πιστόλι Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία μέσα στο δοχείο και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπουνάδα.
<b>Συνθήκες εφαρμογής</b>	: Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 10°C και άνω των 35°C
<b>Αποθήκευση</b>	: Τα δοχεία να παραμένουν κλειστά σε θερμοκρασία από 5 °C έως 40 °C σε σκιερό μέρος. Κλείστε το δοχείο μετά από κάθε χρήση.



## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης: 2020

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

### Ανακινήστε καλά πριν την χρήση

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από ξένα σώματα και ουσίες.

<b>Άβαφες επιφάνειες</b>	<b>1<sup>ο</sup> χέρι:</b> Αστάρωμα με αστάρι διαλύτου ή νερού ALPIDUR, αδιάβροχο υπόστρωμα με μεγάλη διεισδυτικότητα και ισχυρή πρόσφυση. <b>2<sup>ο</sup> χέρι:</b> Μία στρώση Ακρυλικό Super. Αραιώση 5 – 10% με νερό. <b>3<sup>ο</sup> χέρι:</b> Μία στρώση Ακρυλικό Super. Αραιώση 5-10% με νερό.
<b>Βαμμένες επιφάνειες</b>	Ξύσιμο, στοκάρισμα και αστάρωμα με αστάρι διαλύτου ή νερού ALPIDUR στα σαθρά σημεία και επαναβαφή με 2 στρώσεις Ακρυλικό Super αραιωμένο 5 – 10% με νερό.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Χειρίζεστε με προσοχή. Πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης, τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στις συσκευασίες και τα δοχεία, συμβουλευτείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας της ALPINA και ακολουθείτε όλους τους τοπικούς ή εθνικούς κανόνες ασφαλείας.